

MÖBELLACK - ECO

Technisches Merkblatt



Eigenschaften

Just Paints Möbellack-ECO ist ein nachhaltiger, wasserbasierter Holzlack. Geeignet für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich. **Just Paints Möbellack-ECO** bildet eine dekorative, das Holz schützende Schicht.

Just Paints Möbellack-ECO erfüllt die Anforderungen gemäß EN 71-3 (Migrationsverhalten von Schwermetallen) und DIN 53160 (Speichel- und Schweißechtheit). Der Lack ist frei von Duftstoffen und Weichmachern gemäß 2009/48/EG (Spielzeugrichtlinie).

Anwendungsbeispiele

Holzmöbel
Holzfenster
Holztüren
Küchenfronten
Gartenmöbel
Gartenhaus etc.

Farbtöne

Siehe Farbtonkarte

Glanzgrad

seidenmatt

Verbrauch

ca. 100 – 150 ml/m² pro Auftrag

Hinweis:

Sowohl der Inhalt unserer Merkblätter als auch unsere anwendungstechnische Beratung haben beratenden Charakter; sie sind unverbindlich und begründen weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Die Prüfung, ob die gelieferte Ware für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, obliegt allein dem Käufer. Wir empfehlen ausreichende Vorversuche. Die technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sind zusätzlich zu beachten.

Stand: 04/2026_Version:1.0



Vorbehandlung

Das zu streichende Holz muss trocken und sauber sein. Unbehandelte Hölzer können sofort gestrichen werden, ein Vorschleiff (Korn 120) ist jedoch zu empfehlen. Zu renovierende Hölzer müssen angeschliffen werden. Lose Lackreste und Beschichtungen müssen dabei abgeschliffen werden (Korn 120). **Just Paints Möbellack-ECO** kann auf geschliffene oder sägeraue Hölzer aufgetragen werden.



Applikation

Just Paints Möbellack-ECO ist verarbeitungsfertig und lässt sich mit Rolle oder einem Pinsel verarbeiten. Empfohlen werden 1-2 Anstriche. Die Intensität des Farbtönen variiert mit der Anzahl der Anstriche. Die Objekttemperatur sollte bei der Verarbeitung zwischen 10°C und 25°C liegen.

Da Wasserbasierte Lacke die Eigenschaft haben, daß sich die Holzfasern durch den Wasseranteil aufstellen, ist je nach Holzart, ein Zwischenschleiff nach der ersten Anstrich-Schicht zu empfehlen (Korn 120-240), um eine möglichst angenehme Haptik zu erzielen.



Trocknung

Überstreichbar nach ca. 1-2 Stunden
Klebefrei nach ca. 4 Std. bei 20°C
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Holzart.



Reinigung

Die verwendeten Utensilien (Pinsel, Lappen etc.) können entweder direkt mit Wasser ausgewaschen werden oder nach dem Austrocknen im Restmüll entsorgt werden.



Haltbarkeit

Bei original verschlossenen Gebinden 24 Monate, Lagerung nicht unter 5°C und nicht über 35°C.

