

TERRASSENÖL

Technisches Merkblatt



Eigenschaften

Just Paints Terrassenöl besteht aus nachhaltigem, natürlichem Tungöl. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Wasserbeständigkeit und angenehme Haptik aus, die bereits wenige Stunden nach dem Einölen erreicht wird.

Anwendungsbeispiele

Holz Möbel, Terrassen im Außenbereich etc.

Farbtöne

farblos

Glanzgrad

matt

Verbrauch

ca. 30 – 50 ml/m² pro Auftrag

Hinweis:

Sowohl der Inhalt unserer Merkblätter als auch unsere anwendungstechnische Beratung haben beratenden Charakter; sie sind unverbindlich und begründen weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Die Prüfung, ob die gelieferte Ware für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, obliegt allein dem Käufer. Wir empfehlen ausreichende Vorversuche. Die technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sind zusätzlich zu beachten.



Vorbehandlung

Die zu ölen den Holzoberflächen müssen sauber und trocken sein. Es empfiehlt sich ein leichtes Anschleifen. Alte und verwitterte Oberflächen sollten bis zum „gesunden“ Holz mit Schleifpapier Korn 180 (z. B. Terrassendiehlen) -320 (z. B. Teak-Tischen) geschliffen werden. Nachzupflegende Oberflächen sollten leicht mit einem Schleifvlies (Korn 400) angeschliffen werden. Nach dem Ölen erscheint wieder die natürliche Holzoptik. Bei Bedarf kann nach Trocknung am nächsten Tag ein zweiter Ölauftrag vorgenommen werden.



Applikation

Unbehandelte Holzoberflächen:

Just Paints Terrassenöl wird auf die entsprechend vorbereiteten und gesäuberten Holzoberflächen mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Microfasertuch dünn aufgetragen. Bei stark saugenden Hölzern wird empfohlen, auf vollständige Sättigung des Holzes zu achten.

Bereits behandelte Holzoberflächen:

Entweder leicht Anscotchen (Schleifvlies) oder direkt Nachölen. Bei stärker bis stark verschmutzten Oberflächen bis zur natürlichen Holzfarbe anschleifen (Korn 320-400).



Die Holzoberfläche wird anschließend mit einem Pad oder Microfasertuch poliert. Es darf kein überschüssiges Öl auf der Holzoberfläche erkennbar sein. Die zu ölen den Objekte sollten nicht der prallen Sonne ausgesetzt sein und nicht innerhalb von 16 Stunden mit Wasser in Berührung kommen. Bei Terrassen, Möbeln oder Holzoberflächen die stark strapaziert sind, empfiehlt sich eine regelmäßige Nachbehandlung mit **Just Paints Terrassenöl**.



Trocknung

16 Stunden nach dem Einölen wasserabweisend. Vorsichtig benutzbar nach 1-2 Tagen. Die Trocknung ist abhängig von der Umgebungstemperatur.



Lagerung

Bei original verschlossenen Gebinden 12 Monate, Lagerung nicht unter 5°C und nicht über 35°C.



ACHTUNG!

Ungesättigte Öle auf pflanzlicher Basis können zur Selbstentzündung neigen. Deshalb stets darauf achten, mit **Just Paints Terrassenöl** getränkte Lappen und Utensilien zu wässern oder ausgebreitet trocknen zu lassen. Nur in gewässertem oder ausgetrocknetem Zustand in der Mülltonne entsorgen. So lässt sich die Gefahr der Selbstentzündung vermeiden.

